



vinylPlus Quattro

Holzstruktur

TECHNISCHE DATEN

PROFILBREITE	333 MM	
DECKBREITE	299 MM	
DICKE	18,5 MM	
LÄNGE	6000 MM	
DICKE FOLIE	200 µM	
GEWICHT	~7,3 KG/M²	
ROHDICHTE PROFIL	1,4 G/CM³	DIN EN ISO 845
LÄNGENAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	~0,06 MM/MK	ISO 11359-2
ELASTIZITÄTSMODUL	≥ 2000 MPA	DIN EN ISO 527-2
ZUGFESTIGKEIT	≥ 35 MPA	DIN EN ISO 527-2
BRUCHDEHNUNG	≥ 20 %	DIN EN ISO 527-2
BIEGEFESTIGKEIT	75 MPA	DIN EN ISO 178
SCHLAGZÄHIGKEITS-CODE	23,10	DIN EN 13245-2
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	0,15 W/MK	DIN EN ISO 22007-1
WASSERAUFNAHME	≥ 1,6 %	DIN EN ISO 62
BRANDVERHALTEN	D-S3, D2	DIN EN 13501-1 (entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, normal entflammbar)

MONTAGE

VERLEGUNG	HORIZONTAL ODER VERTIKAL AUF HOLZUNTERKONSTRUKTION
WERKZEUG	NORMALES HOLZBEARBEITUNGSWERKZEUG
BEFESTIGUNGSABSTAND	MAX. 400 MM

GEBRAUCHEIGENSCHAFTEN

PFLEGEHINWEIS Sachgemäße Reinigung mit handelsüblichen Reinigern. Kein Scheuermittel. Eine weitere Pflege ist nicht notwendig.

