



# vinyPlus Shadow

## Holzstruktur

### TECHNISCHE DATEN

PROFILBREITE	180 MM	
DECKBREITE	150 MM	
DICKE	18 MM	
LÄNGE	6000 MM	
DICKE FOLIE	200 µM	
GEWICHT	~7.7 KG/M <sup>2</sup>	
ROHDICHTE PROFIL	1.4 G/CM <sup>3</sup>	DIN EN ISO 845
LÄNGENAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	~0.06 MM/MK	ISO 11359-2
ELASTIZITÄTSMODUL	≥ 2000 MPA	DIN EN ISO 527-2
ZUGFESTIGKEIT	≥ 35 MPA	DIN EN ISO 527-2
BRUCHDEHNUNG	≥ 20 %	DIN EN ISO 527-2
BIEGEFESTIGKEIT	75 MPA	DIN EN ISO 178
SCHLAGZÄHIGKEITS-CODE	23,10	DIN EN 13245-2
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	0.15 W/MK	DIN EN ISO 22007-1
WASSERAUFNAHME	≥ 1,6 %	DIN EN ISO 62
BRANDVERHALTEN	D-S3, D2/AHM	DIN EN 13501-1 (entspricht Baustoffklasse B2 nach DIN 4102; normalentflammbar)

### MONTAGE

VERLEGUNG	HORIZONTAL ODER VERTIKAL AUF HOLZUNTERKONSTRUKTION
WERKZEUG	NORMALES HOLZBEARBEITUNGSWERKZEUG
BEFESTIGUNGS-ABSTAND	MAX. 400 MM

### GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN

KRATZFESTIGKEIT	> 20 cN
FARBECHTHEIT	4 (LICHTKONTRAST) DIN EN 513, ISO 105-A02
CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	Unempfindlich gegen haushaltsübliche Agenzien, z. B. Ammoniakwasser und Reinigungsmittel (nicht scheuernd). Nicht beständig gegen organische Lösungsmittel. Organische Lösungsmittelmischungen und -zubereitungen ie Lösungsmittel enthalten (z. B. Lackverdünner, Lackentferner, Polituren, Klebstoffe und andere).
PFLEGEHINWEIS	Sachgemäße Reinigung mit handelsüblichen Reinigern. Kein Scheuermittel. Eine weitere Pflege ist nicht notwendig.

